

TECHNICAL DATA SHEET

SEAGULL SKIER 3 LX 222 R

LX - LITHIUM COMPLEX
R – RED

Многоцелевая пластичная литий-комплексная смазка

SEAGULL SKIER 3 LX 222 R – высококачественная универсальная смазка с высокими эксплуатационными свойствами. Производится на основе смеси глубоочищенных минеральных масел, загущенных комплексным литиевым мылом, и содержит эффективный пакет монофункциональных присадок, обеспечивающий длительный срок службы при высоких температурах, отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная механическая стабильность - консистенция смазки сохраняется длительное время даже в условиях вибрации, позволяя смазке не вытекать из узлов и не терять смазывающих свойств.

Прекрасная защита от коррозии - защищает подшипники даже в условиях обводнения смазки.

Длительный срок службы смазки от замены до замены - благодаря хорошей термической и окислительной стабильности при температурах до 160°C возможно увеличить интервалы повторного смазывания, сокращая этим эксплуатационные затраты.

Повышенная вязкость базового масла и противозадирные присадки обеспечивают высокую несущую способность, позволяя выдерживать ударные нагрузки и, сохраняя масляную пленку, снижать износ подшипников.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SEAGULL SKIER 3 LX 222 R разработана для подшипников качения и скольжения работающих в условиях повышенной вибрации, ударных, высоких нагрузках, высокой температуры и избыточной влажности. Рекомендуются к использованию в подшипниках ступиц и шасси грузовых и легковых автомобилей, включая магистральные тягачи и внедорожники, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях, а также подшипников различного промышленного оборудования с увеличенным интервалом замены.

Температурный диапазон применения от -30°C до +160°C.

DIN 51502 KP2P-30

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	SEAGULL SKIER 3 LX 222 R
Цвет	-	красный
Класс NLGI	-	2
Пенетрация (1/10 мм)	ASTM D 217	265 – 295
Тип загустителя	-	Литиевый комплекс
Тип базового масла	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D 445	220
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	>250
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	ГОСТ 7142 метод А	11
Вязкость эффективная при температуре -20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	ГОСТ 7163	1100
Нагрузка сваривания по методу ЧШМ, кг	ASTM D 2596	>315
Диаметр пятна износа, мм	ASTM D 2266	<0,5

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [**seagull@chaykagroup.ru**](mailto:seagull@chaykagroup.ru)